

STANDARD ILMENITE CONCENTRATE

Email: alcides.palma@largoinc.com

largoinc.com

TECHNICAL DATA SHEET

ELEMENT	STANDARD ILMENITE CONCENTRATE	
	Minimum	Typical
TiO ₂ (%)	45,00	47,00
TiO ₂ Insoluble (%)		0,20
V ₂ O ₅ (%)		0,25
SiO ₂ (%)		5,00
Al ₂ O ₃ (%)		0,55
CaO(%)		1,20
MgO(%)		1,80
P(%)		0,001
MnO(%)		0,65
C(%)		0,05
S(%)		0,50
Cr ₂ O ₃ (%)		0,01
ZrO ₂ (%)		0,001
Nb ₂ O ₅ (%)		0,001
Fe(%)		34,00
FeO(%)		37,00
Fe ₂ O ₃ (%)		7,00
U (ppm)		<0,50
Th (ppm)		<0,50
Moisture(%)		6,00
Size (passing 106 µm)(%)		95,00